



**ZARZĄDZENIE NR 23**

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach  
z dnia 18 października 2016 roku  
w sprawie

warunków technicznych na drewno opałowe (S4) obowiązujących w Regionalnej Dyrekcji  
Lasów Państwowych w Katowicach  
(znak sprawy: ED.530.1.2016)

Na podstawie art. 34 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U nr 12 poz. 59 z dnia 18 stycznia 2011 r.), § 17, 19 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 18 maja 1994 roku oraz w związku z pismem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 24.06.2013 r. znak sprawy GM-906-47/13

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach warunki techniczne na drewno opałowe (S4), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 1 lipca 2013 roku (znak sprawy : ED – 905-1/20/2013).

**DYREKTOR**  
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Katowicach

*Wiesław Kucharski*

ADWOKAT

*Jakub Lorencz*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23  
Dyrektora  
Regionalnej Dyrekcji  
Lasów Państwowych  
w Katowicach  
z dnia 28 października 2016 r.

**Warunki techniczne na drewno opałowe (S4)  
stosowane w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach**

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w związku z umaszynowaniem procesu oraz zmianą technologii pozyskania drewna wprowadza się do stosowania warunki techniczne na drewno opałowe (S4) iglaste i liściaste jak niżej :

1. Przedmiot warunków technicznych.  
Przedmiotem warunków technicznych jest drewno średniowymiarowe iglaste i liściaste grupy S4.
2. Zakres stosowania warunków technicznych.  
Warunki techniczne należy stosować do klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna średniowymiarowego opałowego iglastego i liściastego pozyskiwanego w postaci wałków i szczap.
3. Wyrób.  
Drewno średniowymiarowe opałowe należy wyrabiać w korze w zależności od długości i średnicy wg tabl. 1. Obowiązuje jakość okrzesywania co najmniej dostateczna.
4. Jakość drewna – wg tabl. 2.
5. Współczynniki zamienne – według tabl. 3.
6. Pomiar i cechowanie  
Przygotowanie do pomiaru i pomiar według PN-D-95000.  
Dopuszcza się układanie surowca opałowego z wałków i szczap o różnej długości bez zastosowania podwalin.  
Cechowanie drewna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 24.02.1998 r.
7. Inne określenia  
Wady drewna wg PN-79/D-01011

**TABLICA 1. WYMIARY**

Grupa	Długość, m			Średnica bez kory w cm	
	Zakres wymiarów <sup>1)</sup>	Stopniowanie	odchyłka	górną min.	dolną max
				bez kory	
				dg	dd
S4	od 0,5 do 2,5 m	co 10 cm	+/- 10 cm	5	Nie ogranicza się

<sup>1)</sup> W przypadku ułożenia stosu z różnej długości wałków lub szczap, do pomiaru długości stosu należy przyjąć jego długość reprezentatywną.


**TABLICA 2. JAKOŚĆ**

Rodzaj wady lub cechy	Dopuszczalny rozmiar występowania wad
Krzywizna	dopuszczalna
Zgnilizna	dopuszczalna : miękka do 50% powierzchni przekroju poprzecznego
Zabarwienia	dopuszczalne
Chodniki owadzie płytkie i głębokie	dopuszczalne
Obecność obcych ciał	dopuszczalna
Zwęglenie	dopuszczalne
Wad nie wymienionych w tabeli nie bierze się pod uwagę	

**TABLICA 3 – Współczynniki zamienne dla drewna mierzonego w stosach**

Grupa Sortyment	Współczynniki zamienne			
	długość : od 0,5 do 1,5		długość : od 1,6 do 2,5	
	m (p) w korze na m3 bez kory	m3 bez kory na m (p) w korze	m (p) w korze na m3 bez kory	m3 bez kory na m (p) w korze
Grupa S4 So, Md, Dg	0,65	1,54	0,62	1,61
Grupa S4 Św, Jd	0,70	1,43	0,67	1,49
Grupa Bk, Gb	0,65	1,54	0,63	1,59
Grupa Brz i poz. liść	0,65	1,54	0,60	1,67

8. Odstępuje się od stosowania przepisów PN 91/D-95018 w sprawie klasyfikacji surowca stosowego (S4) obowiązujące w Lasach Państwowych w zakresie spraw uregulowanych niniejszym zarządzeniem.

ADWOKAT  
  
 Jakub Lorenz